

PRB ACCROFOND I

ISOLANT ET FIXATEUR DE FOND SOLVANTÉ



Les + de PRB ACCROFOND I

- + Consolide les fonds poreux et/ou farinants
- + Améliore l'adhérence des revêtements ultérieurs
- + Adapté aux supports difficiles
- + Séchage rapide

CONDITIONNEMENT

- Seaux métalliques de 5 L.
- Palette de 0,469 t soit 100 seaux de 5 L.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION

- Environ 8 à 10 m²/l selon la porosité du support et l'aspect de surface.

COULEUR : Incolore.



Prêt à l'emploi

NFT 36-005 : Famille I - classe 7b1

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB ACCROFOND I est utilisé pour fixer et consolider la surface des murs intérieurs et extérieurs en neuf ou en rénovation avant remise en peinture.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- Fiches techniques PRB
- NF DTU 59-1

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Béton.
- Mortier ciment.
- Plâtre.
- Panneaux bois CTB.H, CTB.X.
- Badigeon.
- Peintures et revêtements silicatés adhérents et résistants.

Pour tout autre support, consulter le service technique PRB.

SUPPORTS INTERDITS

- Dans le cas de surfaces horizontales ou inclinées de moins de 45° exposées à la pluie.
- Les sols.
- Les revêtements souples d'imperméabilisation.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 35°C.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant d'appliquer, protéger les parties peintes de la construction, toutes les ouvertures (vitres et huisseries)...

PENDANT L'APPLICATION :

- Bien ventiler les pièces, si l'opération se fait en local fermé.
- Le port de lunettes est indispensable pour éviter les projections dans les yeux.
- Manipuler obligatoirement avec des gants.
- Après tout arrêt, nettoyer les outils au White Spirit avant séchage.
- Avant de refermer les récipients, bien essuyer les surfaces en contact.
- Lors de projections éventuelles sur des parties autres que celle à traiter, essuyer rapidement avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Résines copolymères acryliques en phase solvant.
- Adjuvants spécifiques.

PRODUITS

- Aspect : Satiné.
- Solvant : White Spirit.
- Densité : 0,85 ± 0,05.
- Produit inflammable.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Ils doivent être sains, propres, secs, exempts de toute trace d'huile ou de toutes autres pulvérulences.
- Éliminer les fonds non résistants.
- Dépoussiérer par brossage soigné et par aspiration.

APPLICATION

Matériel d'application :

- Manchon polyamide méché ou texturé 18-20 mm en fonction du support.
- Brosse.
- Airless
- Pour réhomogénéiser, mélanger PRB ACCROFOND I avant l'emploi.
- Produit prêt à l'emploi : ne pas diluer.

RECOUVREMENT

- À réaliser avec les peintures et les revêtements de peintures PRB.
- Séchage de 2 à 6 heures selon la température et la porosité du support.

NOTA : le produit ne peut pas rester nu et doit être recouvert.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL :

- Avant séchage, avec du White Spirit.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Se reporter à l'étiquetage réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.