

PRB CIMENT PROMPT VICAT®

CIMENT NATUREL À PRISE TRÈS RAPIDE



Les + de PRB CIMENT PROMPT VICAT®

- + Réparation ou rebouchage de trous, de fissures ou lézardes
- + Travaux de scellements rapides
- + Colmatage et obturation de voies d'eau
- + Résiste aux eaux agressives

CONDITIONNEMENT

- Étui de 1 kg, palette de 0,288 t soit 48 cartons (6 étuis)
- Sac plastique de 5 kg, palette de 0,640 t soit 128 sacs.
- Sac plastique de 10 kg, palette de 0,600 t soit 60 sacs.



CONSERVATION : 12 mois.

CONSOMMATION

La consommation varie en fonction de la nature des travaux à réaliser.

COULEUR : Gris.



ETA-07/0019

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- Sols et murs, intérieurs et extérieurs
- Scellement, montages rapides, colmatage de voies d'eau.
- NFP 15-314.
- NFP 15-317.

SUPPORTS ADMISSIBLES

- Mortier de ciment résistant.
- Béton.

SUPPORTS INTERDITS

- Supports à base de plâtre.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 30°C.
- Ne pas appliquer sur :
 - Supports gelés ou en cours de dégel.
 - Supports chauds ou en plein soleil.
 - Supports trempés ou sous pluie battante.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Liants hydrauliques.
- Ciment Naturel Prompt.

PRODUITS POUDRE

- Masse volumique apparente : env. 0,90 t/m³.

PERFORMANCES À L'ÉTAT DURCI

Valeurs moyennes obtenues à 20°C en laboratoire sur mortier 1/1 (EN 196-1).

- Résistance en compression à 24 h : 7,8 MPa.
- Résistance en compression à 7 jours : 23,3 MPa.
- Résistance en compression à 28 jours : 30,4 MPa.

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN ŒUVRE

- Temps de prise : 2 à 4 min.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Les supports devront être sains, secs, propres et solides.
- Dépoussiérer, réparer et humidifier légèrement les supports avant application.

PRÉPARATION DU MÉLANGE

- **Pâte pure (calage, obturation de voie d'eau) :**
3 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus un volume d'eau.
- **Mortier (scellement, réparation et confection d'arêtes) :**
2 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus 1 volume de sable plus 3/4 de volume d'eau.

- **Mortier (positionnement de poteaux, dressage grossier de murs) :**
1 volume de ciment PROMPT VICAT® plus 1 volume de sable plus 1/2 de volume d'eau.

- **Béton :**
2 volumes de ciment PROMPT VICAT® plus 1,5 volume de gravier plus 1 volume de sable plus 2/3 de volume d'eau.

PRÉCAUTION D'UTILISATION

- Contient du ciment.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.