

PRB BÉTON EXPRESS



BÉTON POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX DE MAÇONNERIE ENTERRÉS

Les de PRB BÉTON EXPRESS

-  **Empreinte carbone réduite d'environ 20 % (FDES en cours) ***
-  **Prêt à l'emploi**
-  **Pas de gâchage préalable**
-  **Prise rapide**
-  **Scellement d'éléments verticaux : poteaux, assises de barbacue...**

CONDITIONNEMENT

- Sac papier de 25 kg.
- Palette de 1,4 t soit 56 sacs de 25 kg.

CONSERVATION : 12 mois.

CONSUMMATION

- La consommation varie selon le calcul m³ de l'ouvrage à couler.
- La consommation est de 2300 kg/m³.
- Soit à titre d'exemple :
- Pour une fondation de poteau de 0,30 x 0,30 x 0,50 m de ht.
Soit : 0,045 m³ x 2300 = 103,5 kg de BÉTON, soit 4,14 sacs de 25 kg.
- Pour une fondation de 3,00 x 0,50 x 0,50 m de ht.
Soit : 0,75 m³ x 2300 = 1725 kg de BÉTON, soit 69 sacs de 25 kg.

Nota : Suivant les ouvrages exécutés, ceux-ci feront l'objet de la part de l'utilisateur d'un calcul spécifique de dimensionnement, de ferraillement et de mise hors gel.

COULEUR : Gris.



* Réduction de l'empreinte carbone par rapport à un produit de la même catégorie de notre gamme PRB.

DOMAINE D'EMPLOI

USAGE

- PRB BÉTON EXPRESS est utilisé sur sols intérieurs ou extérieurs.
- Travaux de maçonneries et de scellement dans les domaines de la maison individuelle et du privatif.

CONDITIONS D'APPLICATION

- Entre 5°C et 25°C (avec protection contre le gel après mise en œuvre).
- Nettoyage des outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

COMPOSITION

- Liants hydrauliques spécifiques.
- Sables siliceux.
- Graviers.
- Adjuvants spécifiques.

PRODUITS

- POUDRE :**
- Granulométrie maxi : 10 à 11 mm.
- PÂTE :**
- Densité : 2,3 ± 0,1 t/m³.
 - pH (alcalin) : 12,5 ± 0,5.
 - Délai de prise : ± 20 min.
- EAU : 9 à 11 % d'eau.
- Soit environ 2,25 à 2,75 l d'eau pour un sac de 25 kg.

PERFORMANCE DU BÉTON À L'ÉTAT DURCI :

- Résistance en compression à 28 jours : ≥ 25 MPa.
- Résistance en flexion à 28 jours : ≥ 5 MPa.
- Réaction au feu (incombustible) : A1 (M0).

MISE EN ŒUVRE

Par mouillage après déversement en couches successives du sac PRB BÉTON EXPRESS en épaisseur de 20 cm environ, à partir du fond de la fondation.

NB : Ces valeurs sont des ordres de grandeur d'essais de laboratoire ou de chantiers. Les conditions de mise en œuvre peuvent sensiblement les modifier.

MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DE LA FOUILLE

- Creuser la fondation dans la terre solide sans éboulement, avec une profondeur permettant la mise hors gel de la fondation, ainsi qu'un dimensionnement de la fouille garantissant la parfaite stabilité de l'ouvrage.
- Procéder suivant le cas, au ferraillement des ouvrages.

APPLICATION ET TYPE DE FINITION

- Bien humidifier les parois et, le fond de fouille.
- Centrer l'ouvrage à sceller dans la fondation, le mettre de niveau et bien le maintenir pendant le temps de prise.
- Déverser le PRB BÉTON EXPRESS de façon uniforme en le répartissant dans la fouille ainsi qu'autour l'ouvrage à sceller sur une hauteur de 20 cm maximum.
- Verser l'eau à l'aide d'un arrosoir muni d'une pomme, en la répartissant uniformément sur le béton. (Le dosage en eau sera proportionnel à la quantité de poudre déversée)

- Laisser ressuer l'eau en surface puis, continuer le remplissage par couche successive de 20 cm, jusqu'à combler complètement la fouille.
- Dans le cas de béton restant apparent, après l'absorption de l'eau, tasser et lisser la surface du béton encore frais

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Contient du ciment et/ou de la chaux.
- Se reporter à l'étiquette réglementaire de l'emballage et à la fiche de données de sécurité avant emploi.